

DEMIDEKK TERRASSLASYR

Description	Lasure pour terrasses en bois tendres et bois résineux	
Application	<p>DEMIDEKK TERRASSLASYR est lasure en phase aqueuse à base de résine alkyde, particulièrement adaptée aux bois résineux, aux bois imprégnés en autoclave et aux bois traités à haute température (T.H.T.).</p> <p>Elle a une excellente pénétration dans les lames et a des propriétés hydrofuges, ce qui évite le travail et la fissuration des bois. Le produit imprègne les lames du plancher sans former de film.</p> <p>Le produit contient également des pigments et un filtre contre les U.V., ce qui permet de protéger le bois contre les dégradations occasionnées par la lumière néfaste du soleil.</p> <p>DEMIDEKK TERRASSLASYR évite le développement d'algues et de mousses, rend le sol est moins glissant. Entretien après 3-4 ans selon l'exposition.</p>	
Couleurs et Brillance	12 couleurs contemporaines (voir carte Jotun) Satin-mat	
Conditionnement	3 et 10 litres / base 2,7 et 9 litres.	
Données physiques	Type	Alkyde modifié en phase aqueuse
	Viscosité	75-85 cP
	Poids spécifique	1,03
	Volume en matières sèches	20%
Temps de séchage (23°C, 50% H.R.)	Sec hors poussières	4-6 heures. Selon humidité ambiante.
	Recouvrable	Après minimum 12 heures. Le temps de séchage dépend de la température, de l'humidité de l'air, des conditions climatiques et de l'épaisseur du film et du nombre de couches.
Utilisation	Rendement recommandé	6-10 m ² /L.
	Méthode d'application	Pinceau ou combiner rouleau et pinceau
	Conditions pendant l'application	>5°C. par temps sec
	Diluant / agent de nettoyage	Eau / savon et eau
Application	<p>Préparation</p> <p>Pour une utilisation à l'extérieur sur les planches de terrasse, margelles de piscine, escaliers ou des meubles de jardin en bois, où une protection translucide teintée, non filmogène est requise.</p> <p>La température de l'air et de la surface doivent être de minimum 5°C. Le bois doit être sain, propre et sec (16-18%) avant de commencer le traitement. Les bois imprégnés (traités en autoclave) doivent avoir séché pendant au moins 1 ou 2 mois en fonction des conditions climatiques. Toutes les exsudations de sels (cristaux vert) doivent être préalablement éliminées à l'aide d'une brosse dure et de l'eau, rincer abondamment avec un tuyau d'arrosage.</p>	

DEMIDEKK TERRASSLASYR

Application :

L'application se fait en 2 couches.

Appliquer le DEMIDEKK TERRASSLASYR lorsque le support est sec. Pour un meilleur résultat, appliquer le produit sur toute la longueur de 1 - 2 planches à la fois. Appliquer une couche fine et essuyer tout excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

NB: Ne pas appliquer la seconde couche tant que la première n'est pas complètement sèche afin d'éviter des différences de teintes et de surcharges. Le DEMIDEKK TERRASSLASYR est destiné à pénétrer dans le bois et ne devrait pas constituer un film épais en surface.

Rénovation:

Le bois / les menuiseries doivent être dans un état propre et sec avant de commencer le traitement. Supprimez entièrement les anciens films de lasures ou de vernis à l'aide d'une ponceuse ou d'un décapant chimique (suivant le mode d'emploi du fabricant). Bien dépoussiérer ou neutraliser à l'eau claire selon le cas.

Appliquer le DEMIDEKK TERRASSLASYR en 2 fines couches régulières.

Remarques:

L'application sur des surfaces moins absorbantes (bois dur), où la pénétration est moins bonne, la tenue du produit sera moins durable.

Éviter d'appliquer en plein soleil, par temps humide et/ou à basse température. La surface peinte doit être sèche avant d'être exposée à l'humidité. Consulter la météo avant l'application. Les basses températures provoqueront un séchage plus lent. Les basses températures nocturnes pendant le printemps et l'automne peuvent provoquer de la condensation qui pourrait donner à la surface un aspect mat irrégulier.

Le DEMIDEKK TERRASSLASYR peut également être appliqué sur d'autres ouvrages en bois au jardin : bacs à fleurs, mobilier, petits bardages, abris,...

Entretien :

Il est recommandé de nettoyer le bois une fois par an, avec un nettoyant non agressif, de supprimer les dépôts divers et de rafraîchir la couleur de la lasure en appliquant une nouvelle couche d'usure.

Sans entretien intermédiaire, après 4 ans, poncer complètement la surface pour repartir sur un bois nu.

SECURITE

- A utiliser dans un local bien ventilé ou à l'extérieur
- Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs,
- Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de protection,
- Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau claire et demander l'avis d'un médecin,
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin,
- Tenir hors de portée des enfants.

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l'application, etc...