JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING

DESCRIPTION

JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING est un primaire blanc, en phase aqueuse à base de résine epoxy. Excellentes facultés d'accrochage et très bonnes propriétés d'isolation. Usage intérieur.

APPLICATION

JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING a une bonne adhérence sur les carrelages (non émaillés), plastiques, M.D.F. et autres panneaux en bois, métaux, bois, toutes surfaces peintes, vernies ou lasurées. Isole les nœuds et traces de résine. Le JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING est recommandé pour l'isolation de la suie, la nicotine et les taches d'humidités sèches. Il est également adapté aux bois qui contiennent des résines et ou des colles tels que l'aggloméré et les bois durs riches en tanin (le méranti, le merbau et le chêne).

QUALITES PRINCIPALES

- Application aisée.
- Ponçage facile.
- Surface stable et cohésive.
- Très bon isolant .
- Parfaite adhérance sur la plupart des supports.

COULEURS

Blanc. Peut être teinté (tons Pastel) via le système JOTUN MULTICOLOR.

BRILLANCE

Mat

EMBALLAGES

0.68L., 2.70L. et 9.00L.

FICHE TECHNIQUE

Type	Résine époxy modifiée, hydrosoluble.
Séchage : à 23°C. / 50% H.R.	Le temps de séchage dépend toujours la température, l'humidité de l'air, la ventilation et l'épaisseur du film. Un taux d'humidité trop élevé et des températures trop basses influencent négativement le temps de séchage.
Sec hors poussières	Après environ 1 heure
Recouvrable	Après environ 12 heures

APPLICATION

Rendement	8 - 10 m²/litre
Outillage	Pinceau, rouleau, pistolet air-less / air-mix.
Diluant / Nettoyage	Eau (ne pas diluer). Attention, bien nettoyer les appareils de projection avant et après leur utilisation.
Température	Ne pas appliquer en dessous de 15°C.

CONSEILS

La surface doit être propre et sèche. Les supports gras doivent d'abord être nettoyés avec le JOTUN PINGO CLEANER. Poncer et bien dépoussiérer les surfaces poreuses. JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING s'applique sans dilution en 2 couches. Egrener la première couche. Peut être recouvert de tous les produits Jotun Déco.

INFORMATIONS SECURITE

- Voir fiche de sécurité (M.S.D.S.) ainsi que les informations reprises sur l'étiquette des boîtes.
- La valeur limite EU en C.O.V. pour ce produit (cat.A/gr.) est de 30gr./L. Ce produit en contient un maximum de 10gr./L.

JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING

Norway Coatings B.V. | Postbus 43079 | 3540 CA UTRECHT | T: (088) 450 5400 | F: (088) 450 5401 | E: info@norwaycoatings.nl | I: www.norwaycoatings.nl .

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire et d'expériences pratiques. Toutefois, comme le produit est fréquemment utilisé dans des conditions ignorées et indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons garantir que la qualité du produit lui-même. JOTUN a/s se réserve le droit de modifier ces informations.
Le résultat dépend toujours des conditions d'application et de la nature du substrat.
Pour de plus amples informations, merci de contacter notre service technique.