

## DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

<b>DESCRIPTION</b>	Lasure synthétique, opaque, pour bois	
<b>APPLICATION</b>	<p>DEMIDEKK OLJETACKFARG est une lasure opaque thixotropique très résistante aux changements climatiques et aux intempéries. A base de résines alkydes de nouvelle génération.</p> <p>DEMIDEKK OLJETACKFARG est facile à appliquer, et donne au bois un aspect homogène et couvrant. Il est recommandé pour une utilisation en extérieur sur bois neuf, et bois autoclavés ou traités à haute température (T.H.T.). Sur bois neufs ou sur des supports traités précédemment avec une lasure transparente ou opaque en bon état, le primaire est superflu.</p> <p>Conseillé pour la rénovation de menuiseries très vétustes.</p> <p>Excellent primaire sur les bardages en cèdre avant l'application d'une lasure opaque de finition (DEMIDEKK ULTIMATE ou DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT)</p>	
<b>COULEURS ET BRILLANCE</b>	Base A, B, C. A teinter (RAL-N.C.S.-JOTUN) via le système Jotun Multicolor	
<b>BRILLANCE</b>	20-40 / blanc ± 30	
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	1, 3 et 10 litres / base 0,9, 2,7 et 9 litres.	
<b>DONNEES PHYSIQUES</b>	Type	Lasure opaque à base d'alkyde
	Viscosité	220 cP
	Poids spécifique	1,22
	Volume en matières sèches	± 54%
	Point éclair	62°C
	Épaisseur du film sec	50 µm
	Épaisseur du film mouillé	110 µm
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	<b>( à 23° C., 50% H.R.)</b>	
	Sec hors poussière	8 heures.
	Intervalle entre chaque couche	24 heures. Le temps de séchage dépend de la température, de l'humidité de l'air, des conditions climatiques et de l'épaisseur du film et du nombre de couches.
<b>RECOMMANDATIONS D'EMPLOI:</b>	Rendement, bois scié	6-8 m <sup>2</sup> /L.
	Rendement, bois raboté	10-12 m <sup>2</sup> /L.
	Méthode d'application	Pinceau, pistolet airless
	Diluant / agent de nettoyage	White Spirit
	<b>Pistolet airless</b>	Faire un essai avant application
	Gicleur	0,015 '' - 0,018 ''
	Angle de pulvérisation	65-80°
	Pression à la projection	150-180 kg/cm <sup>2</sup>

## DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

### MODE D'EMPLOI

#### PREPARATION

Les supports doivent être sains, propres et sec avant de commencer le traitement.

Les bois neufs doivent être recouverts d'une couche de primaire VISIR avant ou directement après leur installation. Les bois à restaurer doivent être lavés avec un détergent approprié (KRAFVASK). Les anciens films et les fibres de bois qui se relâchent doivent être éliminés (poncer – dégraisser). Le bois ainsi remis à nu doit être recouvert d'une couche de primaire VISIR OLJEGRUNNING KLAR ou de DEMIDEKK OLJETACKFARG dilué avec 10% de white-spirit.

#### APPLICATION

Les supports en bois brut prétraités avec le primaire VISIR OLJEGRUNNING KLAR doivent recevoir 2 couches de DEMIDEKK OLJETACKFARG, 3 couches pour les bois rabotés. La dernière couche de finition peut être appliquée endéans les 3 mois. Le bois à restaurer, mais dont la lasure existante est toujours en bon état nécessite : un léger ponçage, ensuite appliquer 1-2 couches de DEMIDEKK OLJETACKFARG. Lorsqu'il faut appliquer 2 couches, idéalement, il faut les faire endéans 2 semaines pour obtenir une accroche optimale entre ces couches. Appliquer la lasure sur toute la longueur de la planche dans le sens des fibres. DEMIDEKK OLJETACKFARG doit être appliqué généreusement et de manière uniforme. Traiter tous les bois de bout à saturation, 3 - 4 couches, 'mouillé sur mouillé'.

### SECURITE

- A utiliser dans un local bien ventilé,
  - Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs,
  - Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de protection,
  - Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau claire et demander l'avis d'un médecin,
  - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin,
  - Tenir hors de portée des enfants.
- La fiche de sécurité est disponible sur demande ou sur notre site.
- Notre service technique est à votre disposition pour toute demande particulière.

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l'application, etc...